

# GusjoinT®- Schienenfugenmasse R

Polymermodifizierte, bitumenhaltige Schienenfugenmasse  
gemäß TL Fug-StB 25.

## Anwendung

GusjoinT® - R ist polymermodifizierte,  
bitumenhaltige Fugenmasse zum Verfüllen  
von Fugen zwischen Schienen und angrenzendem  
Belag wie Asphalt, Pflaster und Beton.

## Eigenschaften

GusjoinT® - R erfüllt die Anforderungen der  
“Technischen Lieferbedingungen für Fugenfüllstoffe  
in Verkehrsflächen” (TL Fug-StB 25)  
als Schienenfugenmasse..

## **GusjoinT® - R**

**zeichnet sich durch folgende  
Eigenschaften aus:**

- plastische-elastisch eingestellt, daher optimaler Ausgleich zwischen hoher Bewegungsaufnahme und Spannungsabbau in der Fuge
- hoher Anteil am polymermodifizierten Bitumen, daher sehr gute Gebrauchseigenschaften bei Wärme und Kälte
- gute Haftung an der Schiene und am angrenzenden Belag
- hohe Alterungsbeständigkeit der Fuge

### **Verarbeitungshinweise**

GusjoinT®-R entspricht einer Schienenfugenmasse nach TL Fug-StB 25. Es gelten somit die Vorgaben der ZTV Fug-StB sowohl im Hinblick auf die Verarbeitungshinweise, als auch auf Einsatzgrenzen der Vergussmasse.

#### **a) Aufschmelzen der Fugenmasse**

GusjoinT®-R ist in einem mit mechanischem Rührwerk, indirekten Beheizung und Thermostat ausgerüsteten Schmelzkessel schonend auf die Verarbeitungstemperatur von 170°C-185°C aufzuschmelzen. Die Temperatur der Fugenmasse ist thermostatisch zu regeln; sie sollte stets kontrollierbar sein. Eine thermische Überbelastung der Masse ist unbedingt zu vermeiden, da dies unmittelbar eine Schädigung der zur Vergütung beigegebenen Polymere zur Folge hat und somit zu einem Verlust der zugesicherten Eigenschaften führt.

#### **b) Untergrund**

Die zu vergießenden Schienenfugen sind nach Erfordernis mit Pressluft sauber auszublasen und mit einer Bürstenmaschine zu reinigen.

Dabei muss auf eine räumliche Trennung zwischen Reinigungs- und Vergussarbeiten geachtet werden. Für eine künstliche Trocknung oder Erwärmung des Füllraumes sind ggf. mit Druck arbeitende Heißluftgeräte einzusetzen.

Die Schienenflanken sind mit Sandstrahlen oder Gleichwertigem vorzubereiten. Es müssen Rostanhaltungen aber auch der eventuell vorhandener Walzzunder / Abbrand abgetragen werden bis eine glänzende metallische Oberfläche an der Schienenflanke vorhanden ist.

Für GusjoinT®-R ist das auf dieses Material abgestimmte Voranstrichmittel GusjoinT®-Primer zu verwenden. Der Voranstrich hat die Aufgabe, den anhaftenden Staub zu binden und eine festhaftende Schicht zu bilden, die sich später mit der eingebrachten Fugenmasse verbindet. Das Voranstrichmittel muss die Fugenflanken filmbildend vollständig bedecken.

Der aufgebrachte Voranstrich muss vor den Vergussarbeiten abgetrocknet sein, das heißt, die vorgestrichenen Flächen müssen bei der Berührung mit dem Finger wischfest sein..

## c) Verfüllen der Fugen

Die Fugenmasse kann mit Kannen oder maschinell mit einer Vergusslanze eingebracht werden. Die Fugenmasse muss bei der Verarbeitung die angegebene Temperatur haben. Wird die Verarbeitungstemperatur zu stark unterschritten, leidet das Fließvermögen. Die Fugenmassen füllen dann unter Umständen die zu vergießenden Fugen nicht mehr aus. Es besteht die Gefahr der Hohlraumbildung, die später unter dem rollenden Verkehr ein Nachsacken der Fugenfüllung zur Folge haben kann. Um ein Absacken der Schienenfugenmasse zu verhindern, muss die Kammerfüllung standfest sein.

Das Erkalten der Fugenmasse nach dem Vergießen kann eine maßgebliche Volumenminderung der Masse zur Folge haben. Dieses bedingt beim Vergießen, je nach Abmessungen des Fugenfüllraumes, einen zweiten Arbeitsgang. Es empfiehlt sich den Nachverguss unmittelbar an die Durchführung des ersten Vergusses anzuschließen. Die Masse ist unterbündig zu vergießen.

Die Fugenmasse muss mindestens 3 mm tiefer als die Oberkante des Schienenkopfes eingebaut werden.

## Wetterbedingungen



Die vorbehandelten Fugen dürfen nur bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur des Bauteils von über 0°C vergossen werden.

## Materialverbrauch

### GusjoinT®-R:



Fugenlänge (m) x Fugenbreite (mm) x Fugentiefe (mm) x Dichte der Fugenmasse (g/cm³) = Verbrauch in Gramm

### Voranstrich

Der Bedarf an Voranstrich (GusjoinT®-Primer) beträgt ca. 3% der einzubringenden Fugenmasse

## Lagerung



Bei kühler und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.

## Lieferform



**Antihhaftbeschichtete Kartons: 25 kg; 12 kg.**

## Reinigungsmittel



**Im abgebundenen Zustand:**

Benzine oder gebräuchliche Lösemittel

**Bei Hautkontakt:**

Handwaschpaste

## Mitgeltende Vorschriften



Bei der Herstellung bzw. Verfüllung von Fugen mit GusjoinT®-R sind u.a. folgende Vorschriften zu beachten:

ZTV Fug-StB.

## Technische Daten



**Verarbeitungstemperatur:**

ca. 170 - 185 °C

**Dichte:**

ca. 1,14 g/cm³

**Voranstrich:**

GusjoinT®-Primer